

ADIPANEL LISO

PRODUCTO PROFESIONAL PARA TERMINACIÓN DE PANELES

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO DE ALTA ADHERENCIA PARA REVESTIR TODO TIPO DE PANELES COMO: O.S.B. – YESO-CARTON – ASBESTO-CEMENTO – HORMIGON – YESO – PINTURA Y OTROS, CON TERMINACIÓN A GRANO PERDIDO (ESTUCO), ENTREGANDO UNA SOLUCIÓN EN FORMA RÁPIDA Y SEGURA A PROBLEMAS DE JUNTURAS ENTRE PLANCHAS, DANDO UN ASPECTO DE MURO SÓLIDO TANTO A LA VISTA COMO DE SONIDO Y RESISTENCIA, EVITANDO LOS POSTERIORES PROBLEMAS DE TERMINACIONES. AMINORA EL TIEMPO DE TRABAJO, POR SU FÁCIL APLICACIÓN CON RODILLOS, LLANAS, PLATACHOS O BROCHAS. **ADIPANEL LISO** ES UNA SOLUCIÓN TAMBIÉN Y OBJETIVAMENTE PARA ESTUCOS Y HORMIGONES, EVITANDO EL EXCESO DE MANO DE OBRA EL Y EL USO DE MAQUILLAJES, ENTREGANDO UNA TERMINACIÓN RÁPIDA Y SEGURA.

PROPIEDADES

LA INCORPORACIÓN DE ARENAS SILICEAS, ADEMÁS DE ADITIVOS HIDRÓFUGOS DE ALTA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD PERMITEN UNA TERMINACIÓN APTA PARA RECIBIR PINTURAS O DIRECTAMENTE COMO TERMINACIÓN A LA VISTA. SU DUCTIBILIDAD, RÁPIDA APLICACIÓN Y SECADO LO HACEN MÁS ECONÓMICO COMO RESULTADO FINAL.

MODO DE EMPLEO

ADIPANEL LISO VIENE LISTO, DEBE AGREGAR AGUA A RAZÓN DE 6 LTS * SACO 25KG, REVOLVER EL CONTENIDO IDEALMENTE, PERO NO COMO CONDICIÓN, CON SISTEMAS MECÁNICOS, HASTA CONSEGUIR UNA PASTA ELÁSTICA Y HOMOGÉNEA. EL SUSTRATO DEBE ESTAR LIMPIO, SIN POLVILLOS, GRASAS, ACEITES, SOPLADURAS, RESTOS SUELTOS DE MATERIAL. APLICAR **ADIPANEL LISO** CON LLANA, PLATACHO, BROCHA O RODILLO HACIENDO MOVIMIENTOS CIRCULARES, BUSCANDO PLASMAR CORRECTAMENTE LA MEZCLA SOBRE EL SUSTRATO LO CUAL ES MUY RELEVANTE PARA UN RESULTADO PERMANENTE EN EL TIEMPO.

SE RECOMIENDA PREVIAMENTE HUMEDECER LA BASE PARA UN MEJOR COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LA PASTA. UNA VEZ SECO 24 A 48 HRS. (DEPENDIENDO DE TEMPERATURA AMBIENTE), HUMEDECER CON ESPONJA O ROSEADORES, CON EL FIN DE DAR UN ÓPTIMO CURADO DEL PRODUCTO.

PARA MEJORAR EL ANCLAJE AL SUSTRATO SE PUEDE INCORPORAR **ADIKROM LASTIC PLUS** EN EL AMASADO, NO SIENDO RIGUROSAMENTE NECESARIO. PERO POR SU GRANULOMETRÍA FINA ES



RECOMENDABLE SU UTILIZACIÓN EN PROPORCIÓN DE **2LTS + 4 DE AGUA**. SE RECOMIENDA EL USO DE HUINCHA DE FIBRA DE VIDRIO ENTRE UNIONES DE PLACAS PARA ASEGURAR UN TRABAJO MECÁNICO DEL CONJUNTO.

PRECAUCIONES

EVITAR LA CONGELACIÓN DEL PRODUCTO.
NO REUTILIZAR MATERIAL SOBRENTE EN PROCESO DE SECADO.
DURANTE LA APLICACIÓN NO QUEDAR EXPUESTO A SOL DIRECTO.
LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR DEBEN ESTAR EXCENTAS DE ÓXIDOS.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y MANOS SÓLO CON AGUA.
PRODUCTO NO TÓXICO, NI INFLAMABLE.

CONSUMO

UNA APLICACIÓN CORRECTA DEBE RENDIR 2,4 A 2,8 KG / M2 DE **ADIPANEL TEXTURADO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS

DENSIDAD
ASPECTO
DURACIÓN

1,6 KGS/LT
POLVO COLOR GRIS
6 MESES SOBRE PALETS EN LUGAR SECO

ENVASES

SACO DE 25 KGS.

ADIPANEL LISO, ESTÁ FORMULADO CON ADITIVOS Y LIGANTES DE ALTA PUREZA Y CALIDAD OBTENIENDO ASÍ UN PRODUCTO TOTALMENTE CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR. SIGUIENDO LAS INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN SE CONSIGUE UN RESULTADO ÓPTIMO, SEGURO Y PERMANENTE EN EL TIEMPO. ES UN MORTERO PROFESIONAL DE MÁXIMA PERFORMANCE Y RENDIMIENTO.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL
MESA CENTRAL: 56 2 9337516