

# PASCEM MAQUILLAJE FINO

PASTA LIVIANA PARA SER COMBINADA CON CEMENTO  
PARA MAQUILLAJES-REVOQUES-ENLUCIDOS-TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES

## DESCRIPCION

**ADIKROM PASCEM** ES UNA PASTA LIVIANA DE VISCOSIDAD MEDIA DESARROLLADA CON COPOLÍMEROS MODIFICADOS, LIGANTES EN DISPERSIÓN ESTABLE, CARGAS MINERALES SÍLICAS MUY FINAS. DE ALTA ADHESIVIDAD, PLASTICIDAD Y OTRAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS TALES COMO: EL AUMENTO DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y A LA COMPRESIÓN, COMO TAMBIÉN MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE E IMPACTO, ESTO AL COMBINAR (COMO ESTA FORMULADO), CON CEMENTO CORRIENTE CONFORMANDO UN MORTERO DE ELEVADA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, A LA CORROSIÓN Y BAJÍSIMA CONTRACCIÓN, ENTREGANDO UN PRODUCTO MUY DÚCTIL, FÁCIL MANEJO Y APTO PARA VARIADOS CAMPOS DE APLICACIÓN, ALGUNOS SON:

MAQUILLAJES INTERIORES Y EXTERIORES, QUEDANDO LISTO PARA RECIBIR PINTURAS DE TODO TIPO, REVESTIMIENTOS, ENCHAPES, MADERAS Y OTROS, DEJANDO COLOR CEMENTO A LA VISTA.

PARA REPARAR FISURAS, GRIETAS, AFINAR BORDES, ENLUCIR MUROS DE CONCRETO Y TABIQUES.

ADHIERE SOBRE YESO-CARTÓN, ERACLIT, FIBROCEMENTO, PLACAS DE O.S.B., DEJÁNDOLAS CON UNA TERMINACIÓN SIMILAR A MURO ESTUCADO, MEJORANDO SU RESISTENCIA A GOLPES Y EL SONIDO DE ESTOS, A LA FLEXIÓN, ENTRE OTRAS VENTAJAS, UTILIZÁNDOLO EN VEZ DE EMPASTAR EL SUSTRATO, QUE PRESENTAN EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS CRAQUELACIÓN, ATAQUES POR HUMEDAD DIRECTA O AMBIENTE, POLVILLO PERMANENTE QUE HACE REQUIERIR MATAPOLVOS, SUMANDO OTRA MANO DE OBRA, EN CONCLUSIÓN SIMPLIFICA, MEJORA Y ACORTA LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. PERMITE EL USO DE HUINCHA TIPO JOINT-GARD. ADHIERE SOBRE POLIESTIRENO EXPANDIDO, PARA LA TERMINACIÓN DE PLACAS TERMO-ACUSTICAS.

## PROPIEDADES

ALTA ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER SUSTRATO, GRAN ELASTICIDAD.

PRODUCTO SIN SOLVENTES, NO TÓXICO, INCOMBUSTIBLE, NO DAÑA LA SALUD.

RÁPIDO FRAGUADO, PASTA HOMOGÉNEA, FÁCIL TRABAJABILIDAD Y MANEJO.

RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO.

VARIADOS CAMPOS DE APLICACIÓN, PARA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DEFINITIVAS.

DESPUÉS DE 48 HORAS DE APLICADO, SE RECOMIENDA HUMEDECER CONSIGUIENDO UN MEJOR CURADO Y MEJORANDO LAS PROPIEDADES SEÑALADAS.

## PREPARACION Y UTILIZACIÓN

POR CADA 10 KGS. DE PASCEM FINO AGREGAR 5 KGS. DE CEMENTO (SI REQUIERE MAS CONSISTENCIA PUDE SUBIR LA CANTIDAD DE CEMENTO HASTA 6,5 KGS.), COMO ASÍ MISMO RESTAR A 3,5 KGS. SI REQUIERE UNA MEZCLA MÁS LÍQUIDA Y LIVIANA.

AGREGAR EL CEMENTO DIRECTAMENTE A PASCEM FINO, REVUELVA HASTA OBTENER UNA PASTA DE TONO PAREJO, APLIQUE DIRECTAMENTE, SIN MOJAR EL SUSTRATO, ENLUCIENDO EN FORMA UNIFORME, DEJANDO PAÑOS TOTALMENTE LISOS, LA BASE DEBE ESTAR EXENTA DE GRASAS, POLVOS Y SOPLADURAS. EL TIEMPO DE MATERIAL FRESCO EN USO FLUCTUA EN 1 HORA, INCIDE LA CARGA, VENTILACIÓN Y ESPESOR.



### RECOMENDACIONES DE USOS:

MAQUILLAJES Y RETAPES AL EXTERIOR ES IMPORTANTE, UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN Y CUANDO ADIKROM PASCEM ESTE SECO AL TACTO Y VISUALMENTE, MOJAR LAS SUPERFICIES, IDEALMENTE DOS VECES PARA UN ÓPTIMO CURADO. SE PUEDEN UTILIZAR LLANAS METÁLICAS O PLATACHOS, BROCHAS (PARA RETAPES MENORES Y RETOQUES), ESPÁTULAS. RODILLO EN CASO DE REQUERIR DEJAR UNA TERMINACIÓN NO LISA.

SU RENDIMIENTO VARIA DE ACUERDO A LAS SUPERFICIES, ESPESORES Y TIPO DE HERRAMIENTA UTILIZADA, SIN EMBARGO, LA INCORPORACIÓN DE CEMENTO, HACE QUE EL COSTO POR M2, BAJE CONSIDERABLEMENTE. PASCEM FINO, ACEPTA CEMENTO GRIS O CEMENTO BLANCO, SEGUN EL REQUERIMIENTO. UNA VEZ FRAGUADO, PERMITE RECIBIR TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS, Y EN LOS CASOS DE TABIQUES CON PASCEM APLICADO, NO ES NECESARIO EL USOS DE ADHESIVOS EN PASTA PARA ADHERIR CERÁMICAS U OTROS, YA QUE SU TERMINACIÓN CEMENTICIA PERMITE TAMBIÉN EL USO DE ADHESIVOS EN POLVO FLEXIBLE, PRODUCIENDO TAMBIÉN UN AHORRO EN EL COSTO FINAL. EVITAR HELADAS O EXESO DE TEMPERATURA, TANTO EN LA APLICACIÓN COMO EN SU ALMACENAMIENTO, ESTE DEBE SER EN LUGAR FRESCO Y SECO, Y SU ENVASE CERRADO.

**ADIKROM PASCEM FINO** NO ES TÓXICO NI DE OLORES MOLESTOS O DAÑINOS, LA LIMPIEZA DE MANOS Y HERRAMIENTAS ES CON AGUA. AYUDA PODEROSAMENTE A LA BARRERA DE VAPOR, SI PREVIAMENTE SE OBTURIZAN FISURAS, MICROFISURAS CAPILARES Y POROS QUE SE PRESENTAN EN EL HORMIGÓN, PARA ESTO APLICAR UNA CAPA FINA, CON BROCHA DE ADIKOM PASCEM FINO CON SÓLO UN TERCIO DE CEMENTO, DEJANDO SELLADA LA BASE. SI LA TERMINACIÓN SERA PINTURA, IDEALMENTE UTILIZAR UNA HIDRÓFUGA O IMPERMEABLE, Y CON ELLO SE CONSIGUE AÚN MÁS SEGURIDAD EN UN PROBLEMA RECURRENTE EN OBRAS NUEVAS.

### ENVASES

TINETA DE 30 KGS. – TAMBOR DE 240 KGS. (TAMBORES RETORNABLES)

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

COLOR	: BLANCO.
ASPECTO	: PASTA BLANDA
TIEMPO ABIERTO	: 30 A 40 MIN. A 20°C.
TEMP.DE APLICACIÓN	: DE 5°C HASTA 30°C.
CONSERVACIÓN	: HASTA 6 MESES EN ENVASE CERRADO.
ALMACENAMIENTO	: EN PALETS EN LUGAR CERRADO, FRESCO Y SECO.
ABIERTO EL ENVASE	: REVOLVER EL CONTENIDO.

**ADIKROM PASCEM FINO SE DESARROLLO PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS, SIENDO EN SI UN PRODUCTO PROFESIONAL, QUE CUMPLE CON LOS STANDARES INTERNACIONALES VIGENTES, SIENDO FÁCIL DE MANIPULAR Y CONSIGUIENDO ALTO RENDIMIENTO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE SU USO.**

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE [WWW.ADIKROM.CL](http://WWW.ADIKROM.CL)  
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: [VENTAS@ADIKROM.CL](mailto:VENTAS@ADIKROM.CL)  
MESA CENTRAL: 56 2 9337516