

## PASTILISTO A

**MORTERO DE NIVELACIÓN AFINADOS - MAQUILLAJES CON POLÍMEROS Y ADITIVOS DE ACCIÓN POLIVINÍLICA DE FUERTE ADHERENCIA**

### DESCRIPCIÓN

MORTERO PREPARADO, DE GRANULOMETRÍA FINA, PARA EL AFINADO DE PISOS, MAQUILLAJES DE MUROS, RECUBRIMIENTO PREVIO PARA GRADAS, NIVELACIÓN DE DESAPLONES, ETC. FUERTE ADHESIÓN A ESTUCOS Y HORMIGONES, FORMULADO CON ADITIVOS Y LIGANTES, QUE LO HACE APTO PARA UN TRABAJO RÁPIDO DE TERMINACIONES FINAS, DE FÁCIL MANEJO, ÓPTIMO RENDIMIENTO, ES UN MORTERO DE ALTA PERFORMANCE, LISTO PARA SU USO EN CAPAS DESDE 3MM HASTA 10MM.

ESTE PRODUCTO PERMITE RECIBIR, EN EL CASO DE MUROS, TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS, SU ANCLAJE AL SUSTRATO ES MUY FUERTE, MEJORA NOTABLEMENTE LAS CONDICIONES DE LOSAS Y RADIERES PARA RECIBIR ALFOMBRAS, PISOS FLOTANTES, CERÁMICAS, ETC.

**ADIKROM PASTILISTO A**, SE APLICA TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES, SECADO RÁPIDO NO SE CUARTEA NI SE FISURA, UN BUEN CURADO DEL PRODUCTO PERMITE MÁXIMA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. ALTO PODER DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A LA FLEXIÓN.

### PROPIEDADES

**ADIKROM PASTILISTO A** NO CONTIENE SOLVENTES, NO TÓXICO, NI INFLAMABLE.

FÁCIL DE MANIPULAR Y APLICAR, NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS ESPECIALES, SU SECADO ES RÁPIDO Y LOS EXCEDENTES, PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, SON FÁCILMENTE REMOVIBLES CON AGUA, AL IGUAL QUE HERRAMIENTAS Y MANOS.

### PRECAUCIONES

EVITAR LA CONGELACIÓN DEL PRODUCTO.

NO REUTILIZAR MATERIAL SOBRANTE EN PROCESO DE SECADO.

**ADIKROM PASTILISTO A** VIENE LISTO PARA SU USO.

NO AGREGAR OTROS PRODUCTOS, SALVO SI SE REQUIERE AÚN MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AL TRÁNSITO INTENSO, AGREGUE **ADIKROM LASTIC PLUS**, AL AMASADO (**4 LTS. MAS 2 LTS. DE AGUA POR SACO DE 25 KGS.**). UTILIZAR ESPÁTULAS Y LLANAS METÁLICAS. PAÑOS HUMEDOS PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE NO TRABAJAR CON EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS.

### MODO DE EMPLEO

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SIN SOPLADURAS, APLICAR SOBRE LOS SECTORES A REPARAR O NIVELAR CON LLANA O ESPÁTULA, HUMEDECIENDO PREVIAMENTE EL SUSTRATO, LA MEZCLA (CON 6 LTS. DE AGUA) SE DEBE REVOLVER Y HOMOGENIZAR DEJANDO UNA PASTA VISCOSA, APLIQUE SOBRE LAS SUPERFICIES EN DISTINTAS DIRECCIONES BUSCANDO QUE EL MATERIAL SE ADHIERA UNIFORMEMENTE A LAS SUPERFICIES, DEJAR SECAR POR UNAS HORAS, CUANDO SU APARIENCIA SEA GRIS-CEMENTO, ES PRIMORDIAL PARA SU PERFECTO CURADO, HUMEDECERLO LAS SIGUIENTES 48 HORAS, CON ESTO SE LOGRA MAYOR RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.

**PASTILISTO A** ES UN PRODUCTO MUY ÚTIL EN LA CONSTRUCCIÓN MODERNA POR SUS ALTOS STÁNDARES DE CALIDAD, SU FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN, MÚLTIPLES USOS Y GRAN RENDIMIENTO.



PARA MAQUILLAJES ES ALTAMENTE CONFIABLE, SUS ADITIVOS PERMITEN NO SER ATACADO POR AGENTES DAÑINOS, SU ALTO PODER DE ADHESIVIDAD PERMITE CORREGIR DESAPLomos, FISURAS, ORIFICIOS Y CAPILARIDADES, MEJORANDO ENORMEMENTE LAS SUPERFICIES TANTO PARA SER PINTADAS COMO PARA RECIBIR REVESTIMIENTOS DE TODO TIPO.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS**

COLOR	: GRIS
TIEMPO DE FRAGUADO	: A PARTIR DE 48 HRS. A MAYORES ESPESORES SE ALARGA EL PROCESO, ASÍ TAMBIÉN INFLUYEN LA VENTILACIÓN Y TEMPERATURA
TIEMPO DE TRABAJABILIDAD	: 30 A 50 MINUTOS A 20°C
RENDIMIENTO PROMEDIO	: 1 KG./ M2 POR CADA MM. DE ESPESOR. (APROXIMADO)
CONSERVACIÓN ENVASE CERRADO	: 6 MESES EN AMBIENTE SECO Y FRESCO.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	: 5 A 25°C.

### **ENVASES**

SACOS DE 25 KGS.

**ADIKROM PASTILISTO A, SE DISEÑO CON LO MÁS DESARROLLADO DE LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA ASÍ LOGRAR UN PRODUCTO TOTALMENTE CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR. SIGUIENDO LAS INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN SE CONSIGUE UN RESULTADO ÓPTIMO, SEGURO Y PERMANENTE EN EL TIEMPO. ES EN SI UN MORTERO PROFESIONAL DE MÁXIMA PERFORMANCE Y RENDIMIENTO.**

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE [WWW.ADIKROM.CL](http://WWW.ADIKROM.CL)  
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: [VENTAS@ADIKROM.CL](mailto:VENTAS@ADIKROM.CL)  
MESA CENTRAL: 56 2 9337516