



PASTILISTO B

PRODUCTO PROFESIONAL PARA NIVELACION Y SOBRELASAS HASTA 7cms.DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN

MORTERO MODIFICADO, FORMULADO CON ARENAS SILICEAS Y GRANOS RODADOS, CON ADITIVOS Y LIGANTES POLIVINÍLICOS DE ALTA ADHERENCIA Y SECADO RÁPIDO, EN 24 HORAS ESTA APTO PARA PISARLO, EN SU ESPESOR MAS ALTO. SUS ALTAS PRESTACIONES Y SU FÁCIL APLICACIÓN, CON REGLAS, LLANAS, PLATACHOS, LO CONVIERTEN EN UN PRODUCTO DE BAJO COSTO FINAL, UTILIZÁNDOSE EN GRADAS CON DESNIVELES, EN SECTORES DE TRÁNSITO ALTO, SOBRELASAS Y EN GENERAL EN NIVELACIONES QUE REQUIERAN CARGAS MÍNIMAS DE 1cm. Hasta 6cm.

PROPIEDADES

ADIKROM PASTILISTO B LOGRA ALTAS RESISTENCIAS FINALES, AUMENTA LA COHESIÓN, BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y LA FLEXIÓN. SUS ADITIVOS ENTREGAN PLASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD QUE LO HACEN MUY ADECUADO A SECTORES DIFÍCILES PERMITIENDO UN TRABAJO RÁPIDO Y LIMPIO.

FÁCIL DE MANIPULAR Y APLICAR, NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS ESPECIALES Y LOS EXCEDENTES, PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, SON FÁCILMENTE REMOVIBLES CON AGUA, AL IGUAL QUE HERRAMIENTAS Y MANOS. QUEDA APTO PARA RECIBIR TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.

PRECAUCIONES

EVITAR LA CONGELACION DEL PRODUCTO.

NO REUTILIZAR MATERIAL SOBRANTE EN PROCESO DE SECADO.

ADIKROM PASTILISTO B, SE MEZCLA CON AGUA (6lts. Por saco 25 kgs. Aprox, y dependiendo de la temperatura ambiente)

NO AGREGAR OTROS PRODUCTOS, SALVO SI SE REQUIERE AÚN MÁS RESISTENCIA, REEMPLAZAR 3 lts.DE AGUA POR 3 DE **ADIKROM LASTIC PLUS**, DANDO MAS FLEXIBILIDAD, ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA QUE YA POSEE, ESTO SE RECOMIENDA PARA SECTORES COMO, HALL DE ENTRADAS, PASILLOS Y EN GENERAL SECTORES EXPUESTOS A MAYOR TRÁFICO.

UTILIZAR LLANAS METÁLICAS, REGLAS, PLATACHOS. SÓLO UTILIZAR AGUA PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS.

MODO DE EMPLEO

LA SUPERFICIE A INSTALAR DEBE ESTAR LIMPIA Y SIN SOPLADURAS, PREPARE LA CANTIDAD QUE ES CAPAZ DE UTILIZAR EN 1 HORA, EN BATEA O CARETILLA AGREGUE 6 LTS. DE AGUA POR CADA SACO DE 25 KGS., MEZCLE REVOLVIENDO CON PALA, O HERRAMIENTAS DE MEZCLADO, ESTANDO BIEN HOMOGENIZADO APLÍQUELO AL PISO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO (sin presencia de agua), CON LOS NIVELES REQUERIDOS YA DEFINIDOS VIERTA LA CANTIDAD NECESARIA Y DISTRIBUYA EL MATERIAL CON MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA PLASMARLO EN LA SUPERFICIE. ESTA FAENA ES COMO CONFECCIONAR UN RADIER, ARRASTRANDO LO SOBRANTE CON REGLA. PARA CANTIDADES MAYORES, EL MEZCLADO PUEDE REALIZARSE EN TROMPO O BETONERA. PARA DEJAR A GRANO PERDIDO, REPASE CON PLATACHO HUMEDO LAS SUPERFICIES. EL SECADO DEPENDIENDO DE EL ESPESOR DE CARGA ES RÁPIDO, POR TANTO A LAS POCAS HORAS ESTA FIRME AL TACTO.



SE RECOMIENDA MANTENER HUMEDO POR UN PAR DE DÍAS, SOBRE TODO EN ÉPOCAS DE CALOR, CON ESTO SE BENEFICIA LA DURABILIDAD, RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD ENTRE OTRAS BONDADDES DEL PRODUCTO, EVITANDO CUARTEAMIENTOS CUANDO LA CARGA ES SOBRE LOS 4 CMS.DE CARGA. **ADIKROM PASTILISTO B**, NO REQUIERE PUENTES DE ADHERENCIA, EN EL CASO DE SER ABSOLUTAMENTE NECESARIO POR REQUERIMIENTOS DEL PROFESIONAL, UTILICE SÓLO **ADIKROM LASTIC PLUS**, EN EL AMASADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS

COLOR	: GRIS CLARO.
TIEMPO DE FRAGUADO	: A PARTIR DE 3 HRS. A MAYORES ESPESORES SE ALARGA EL PROCESO, ASÍ TAMBIÉN INFLUYEN LA VENTILACIÓN Y TEMPERATURA
TIEMPO DE TRABAJABILIDAD	: 20 A 40 MINUTOS A 20°C
RENDIMIENTO PROMEDIO	: 1 KG/M2 POR CADA MM. DE ESPESOR, APROXIMADAMENTE
CONSERVACIÓN ENVASE CERRADO	: 6 MESES EN AMBIENTE SECO Y FRESCO.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	: 5 A 25°C. NO TRABAJAR EL PRODUCTO A ALTA TEMPERATURA.

ENVASES

SACOS DE 25 KGS.

ADIKROM PASTILISTO B, SE DISEÑO CON LO MÁS DESARROLLADO DE LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA ASÍ LOGRAR UN PRODUCTO TOTALMENTE CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR. SIGUIENDO LAS INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN SE CONSIGUE UN RESULTADO ÓPTIMO, SEGURO Y PERMANENTE EN EL TIEMPO. ES EN SI UN MORTERO PROFESIONAL DE MÁXIMA PERFORMANCE Y RENDIMIENTO.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL
MESA CENTRAL: 56 2 9337516